# Reflective Embroidered Emblems

## Emblèmes Réfléchissants

Emblems with hi-melt heat-seal backing.

Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.



Emblems with low-melt heat-seal backing. Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.



- ☑ 3M<sup>TM</sup> ScotchLite<sup>TM</sup> reflective fabrics.

  Tissus réfléchissants 3M<sup>MC</sup> Scotchl ite<sup>MC</sup>.
- 100% polyester threads. Fils de 100 % polyester.





### Reflective Embroidered

#### Emblèmes Réfléchissants

Application guidelines: heat seal or sew-on. Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature	<b>pressure</b>	<b>cycle time</b>
	température	pression	durée du cycle
<b>Hi-melt glue</b>	385°F - 405°F	80 PSI	15 - 20 sec.
Thermocollant à haute fusion	(196°C - 207°C)	(5.5 Bar)	
<b>Low-melt glue</b>	365°F - 385°F	80 PSI	15 - 20 sec.
Thermocollant à basse fusion	(185°C - 196°C)	(5.5 Bar)	

The recommended maximum wash temperature for reflective fabrics is 165°F (75°C). Please refer to the 3M<sup>™</sup> Technical Data Sheets for more specific care details. La température de lavage maximale recommandée pour les tissus réfléchissants est de 165° F (75° C). S'il vous plait consultez les fiches de données techniques 3MMC pour tous les détails.

For complete product details, please visit Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec.

#### Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. Emblemtek® and TekSpec® are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc. 3M™ and Scotchlite™ are trademarks of 3M Corporation.

Copyright © 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en francais, langues officielles du Canada, Emblemtek MC et TekSpec MC sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc. 3M et Scotchlite cont des marques de commerce de 3M Corporation. Tous droits réservés 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.



800-267-9385





emblemtek.com









