



# Reflective

Garment & Textile Transfers

Transferts

# Réfléchissants

pour vêtements et textiles



# Reflective

Garment & Textile Transfers

Transferts  
Réfléchissants  
pour vêtements et textiles

Application guidelines: **heat seal only.**

Directives d'application: **à thermocoller seulement.**

**temperature**  
*température*

**air pressure**  
*pression d'air*

**press time**  
*temps de presse*

## 8725 Silver / Argent

325°F - 350°F (165°C - 177°C)

30 - 40 PSI (2-3 Bar)

10- 20 sec.

## 9720 Silver Industrial / Argent industriel

325°F - 350°F (165°C - 177°C)

30 - 40 PSI (2-3 Bar)

10- 20 sec.

## 9740 Silver Industrial FR / Argent industriel et ignifugé

350°F - 375°F (175°C - 190°C)

30 - 40 PSI (2-3 Bar)

20 sec.

For complete product details, please visit  
*Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez*

[www.emblemtek.com/tekspec](http://www.emblemtek.com/tekspec)

**Be identified. Be recognized!**

*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.  
Emblemtek<sup>®</sup> and TekSpec<sup>™</sup> are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.  
Copyright © 2024 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  
Emblemtek<sup>®</sup> et TekSpec<sup>™</sup> sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.  
Tous droits réservés 2024 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2024-10

T 800 267 9385  
F 888 267 7785  
info@emblemtek.com

