



Custom Embroidered Emblems

Emblèmes brodés Personnalisés

Emblems with hi-melt heat-seal backing.

Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.



Emblems with low-melt heat-seal backing.

Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.



Emblems with accessories attachment options.

Emblèmes avec accessoires optionnels.



Application guidelines: heat seal or sew-on.

Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

| | temperature température | pressure pression | cycle time durée du cycle |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i> | 385°F - 405°F (196°C - 207°C) | 80 PSI (5.5 Bar) | 15 - 20 sec. |
| Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i> | 365°F - 385°F (185°C - 196°C) | 80 PSI (5.5 Bar) | 15 - 20 sec. |

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemttek.com/tekspec

Emblemttek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. Emblemttek® and TekSpec® are registered trademarks of Emblemttek Solutions Group Inc. Copyright © 2022 Emblemttek Solutions Group Inc.

Emblemttek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. Emblemttek® et TekSpec® sont des marques déposées d'Emblemttek Solutions Group Inc. Tous droits réservés 2022 Emblemttek Solutions Group Inc.

rev. 2022-04

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemttek.com



 **emblemttek**