



Embroidered Appliqué Emblems  
Emblèmes Appliqués brodés

Emblems with hi-melt heat-seal backing.  
*Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.*



Emblem with low-melt heat-seal backing.  
*Emblème avec enduit thermocollant à basse fusion.*



Emblem with non-woven backing. Sew on application.  
*Emblème avec endos non-tissé. À coudre.*



Embroidered

Appliqué Emblems

Emblèmes

Appliqués brodés

Application guidelines: heat seal or sew-on.

Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature température	pressure pression	cycle time durée du cycle
<b>Hi-melt glue</b> <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
<b>Low-melt glue</b> <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

**Be identified. Be recognized!**

*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

For complete product details, please visit  
*Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez*

[www.emblemtex.com/tekspec](http://www.emblemtex.com/tekspec)

Emblemtex is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. Emblemtex<sup>®</sup> and TekSpec<sup>®</sup> are registered trademarks of Emblemtex Solutions Group Inc. Copyright © 2022 Emblemtex Solutions Group Inc.

*Emblemtex est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. Emblemtex<sup>MD</sup> et TekSpec<sup>MD</sup> sont des marques déposées d'Emblemtex Solutions Group Inc. Tous droits réservés 2022 Emblemtex Solutions Group Inc.*

rev. 2022-04

T 800 267 9385  
F 888 267 7785  
info@emblemtex.com

