



# Reflective Embroidered Emblems

## Emblèmes brodés Réfléchissants

Emblems with hi-melt heat-seal backing.  
*Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.*



Emblems with low-melt heat-seal backing.  
*Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.*



- ✓ 3M™ ScotchLite™ reflective fabrics.  
*Tissus réfléchissants 3M<sup>MC</sup> ScotchLite<sup>MC</sup>.*
- ✓ 100% polyester threads.  
*Fils de 100 % polyester.*



# Reflective Embroidered Emblems

## Emblèmes brodés Réfléchissants

Application guidelines: heat seal or sew-on.  
Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature température	pressure pression	cycle time durée du cycle
<b>Hi-melt glue</b> <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
<b>Low-melt glue</b> <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

The recommended maximum wash temperature for reflective fabrics is 165°F (75°C).

Please refer to the 3M™ Technical Data Sheets for more specific care details.

La température de lavage maximale recommandée pour les tissus réfléchissants est de 165° F (75° C).

S'il vous plaît consultez les fiches de données techniques 3M<sup>MC</sup> pour tous les détails.

For complete product details, please visit  
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

[www.emblemtek.com/tekspec](http://www.emblemtek.com/tekspec)

**Be identified. Be recognized!**

*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.

Emblemtek<sup>®</sup> and TekSpec<sup>®</sup> are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.

3M<sup>™</sup> and Scotchlite<sup>™</sup> are trademarks of 3M Corporation.

Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.*

*Emblemtek<sup>MD</sup> et TekSpec<sup>MD</sup> sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.*

*3M<sup>MC</sup> et Scotchlite<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de 3M Corporation.*

*Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385

F 888 267 7785

info@emblemtek.com

