



Emblèmes personnalisés

PennEdge<sup>®/MD</sup>

Custom Emblems



Emblèmes personnalisés

**PennEdge**®/MD  
Custom Emblems

Application guidelines: **heat seal or sew-on.**  
*Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.*

	<b>temperature</b> <i>température</i>	<b>pressure</b> <i>pression</i>	<b>cycle time</b> <i>durée du cycle</i>
<b>Hi-melt glue</b> <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit  
*Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez*

[www.emblemtek.com/tekspec](http://www.emblemtek.com/tekspec).

**Be identified. Be recognized!**

*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.  
Emblemtek<sup>MD</sup> and TekSpec<sup>MD</sup> are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.  
PennEdge<sup>MD</sup> is a registered trademark of Penn Emblem Company.  
Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  
Emblemtek<sup>MD</sup> et TekSpec<sup>MD</sup> sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.  
PennEdge<sup>MD</sup> est une marque déposée de Penn Emblem Company.  
Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385  
F 888 267 7785  
info@emblemtek.com

