



Emblèmes **SimBroidery**®/MD Emblems

Emblems with hi-melt heat-seal backing.
Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.



Emblems with low-melt heat-seal backing.
Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.



Emblèmes **SimBroidery**^{®/MD} Emblems

Application guidelines: **heat seal only.**
Directives d'application: à thermocoller seulement.

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec

Be identified. Be recognized!
Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. Emblemtek[®], TekSpec[®] and SimBroidery[®] are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc. Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. Emblemtek^{MD}, TekSpec^{MD} et SimBroidery^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc. Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

rev. 2022-05

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtek.com

