



Emblèmes **SubliPrint** ^{TMMC} Emblems



Emblèmes **SubliPrint**^{TM/MC} Emblems

Application guidelines: **heat seal or sew-on.**
Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec.

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtek[®], TekSpec[®] and SubliPrint[™] are registered trademarks and trademark of
Emblemtek Solutions Group Inc.
Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtek^{MD}, TekSpec^{MD} et SubliPrint^{MC} sont des marques déposées et marque de commerce
d'Emblemtek Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtek.com

