



UltraTranz^{TM/MC} Garment & Textile Transfers Transferts pour vêtements et textiles

UltraTranz^{TM/MC} Industrial / Industriel



Industrial / Industriel

Direct to film print / Transfert direct sur film (DTF)

Screen print white ink / Couche imprimée, opaque et blanche

Adhesive / Adhésif

Garment / Vêtement

Application guidelines: heat seal / peel hot / post press time 2-4 seconds.

Directives d'application: à thermocoller / retirer à chaud / temps de repos 2-4 secondes.

temperature
température

manual pressure
pression manuelle

air pressure
pression d'air

pre-press
pré-impression

press time
temps de presse

Poly-Cotton / 100% Polyester / Poly-coton / 100% polyester

395°F

8 - 9

40 - 50 PSI

5 - 8 sec.

12 - 15 sec.

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtek[®], TekSpec[®] and UltraTranz[™] are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.
Copyright © 2024 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtek^{MD}, TekSpec^{MD} et UltraTranz^{MC} sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2024 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2024-09

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtek.com

