



# UltraTranz<sup>TMMC</sup> Garment & Textile Transfers Transferts pour vêtements et textiles

UltraTranz<sup>TMMC</sup> Low Melt / Basse température



## Low Melt / Basse température



Direct to film print / Transfert direct sur film (DTF)

Screen print white ink / Couche imprimée, opaque et blanche

Special dye blocker / Couche spécial bloqueur d'encre

Low melt adhesive / Adhésif à basse température

Garment / Vêtement

Application guidelines: **heat seal / peel hot / post press time 2-4 seconds.**

*Directives d'application: à thermocoller / retirer à chaud / temps de repos 2-4 secondes.*

**temperature**  
*température*

**manual pressure**  
*pression manuelle*

**air pressure**  
*pression d'air*

**pre-press**  
*pré-impression*

**press time**  
*temps de presse*

**Polyester & Sensitive Fabrics / Polyester et tissus délicats**

260°F-270°F

8 - 9

40 - 50 PSI

5 - 8 sec.

12 - 15 sec.

For complete product details, please visit  
*Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez*

[www.emblemtek.com/tekspec](http://www.emblemtek.com/tekspec)

**Be identified. Be recognized!**

*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.  
Emblemtek<sup>®</sup>, TekSpec<sup>®</sup> and UltraTranz<sup>™</sup> are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.  
Copyright © 2024 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  
Emblemtek<sup>®</sup>, TekSpec<sup>®</sup> et UltraTranz<sup>™</sup> sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.  
Tous droits réservés 2024 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2024-09

T 800 267 9385  
F 888 267 7785  
[info@emblemtek.com](mailto:info@emblemtek.com)

