



UltraTranz^{TM/MC} Garment & Textile Transfers

Transferts pour vêtements et textiles

UltraTranz^{TM/MC} Metallic / Métalliques



Application guidelines: heat seal / peel hot / post press time 2-4 secondes.

Directives d'application: à thermocoller / retirer à chaud / temps de repos 2-4 secondes.

temperature température	manual pressure pression manuelle	air pressure pression d'air	pre-press pré-impression	press time temps de presse
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

1. Metallic Wearable / *Métalliques Prêt-à-porter*

Fleece / Cottons / Blends / *Polaire / cotons / mélanges*

320°F	8 - 9	40 - 50 PSI	8 - 10 sec.	12 - 15 sec.
-------	-------	-------------	-------------	--------------

T-Shirt / Polo / 100% Polyester / *T-Shirt / Polo / 100% polyester*

290°F	7 - 8	35 - 40 PSI	none / aucune	8 - 10 sec.
-------	-------	-------------	---------------	-------------

T-Shirt / Cottons / Blends / *T-Shirt / cotons / mélanges*

320°F	8 - 9	40 - 50 PSI	5 - 8 sec.	12 - 15 sec.
-------	-------	-------------	------------	--------------

2. Metallic Headwear / *Métalliques Chapeaux*

Cotton / *cotons*

320°F	8 - 9	n/a	3 sec.	8 - 12 sec.
-------	-------	-----	--------	-------------

Polyester / *polyester*

290°F	8 - 9	n/a	3 sec.	8 - 12 sec.
-------	-------	-----	--------	-------------

3. Metallic Low Melt / *Métalliques Basse température*

Polyester & Sensitive Fabrics / *Polyester et tissus délicats*

260°F-270°F	8 - 9	40 - 50 PSI	5 - 8 sec.	12 - 15 sec.
-------------	-------	-------------	------------	--------------

4. Metallic Promo / *Métalliques Promotionnel*

Cotton Tote Bags / *Sacs fourre-tout en coton*

320°F	7 - 8	35 - 40 PSI	5 - 8 sec.	12 - 15 sec.
-------	-------	-------------	------------	--------------

Umbrellas / Nylon / *Parapluies / Nylon*

290°F	6 - 7	30 - 35 PSI	4 - 6 sec.	6 - 8 sec.
-------	-------	-------------	------------	------------

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtex.com/tekspec

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtex is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtex[®], TekSpec[™] and UltraTranz[™] are registered trademarks of Emblemtex Solutions Group Inc.
Copyright © 2024 Emblemtex Solutions Group Inc.

Emblemtex est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtex[®], TekSpec[™] et UltraTranz[™] sont des marques déposées d'Emblemtex Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2024 Emblemtex Solutions Group Inc.

rev. 2024-09

T 800 267 9385

F 888 267 7785

info@emblemtex.com

