



Embroidered Felt Emblems
Emblèmes brodés sur Feutre



Hi-Melt heat-seal
Thermocollant
à haute fusion



Non woven backing
Endos non-tissé



Low-Melt heat-seal
Thermocollant
à basse fusion



Low-Melt heat-seal
Thermocollant
à basse fusion



Low-Melt heat-seal
Thermocollant
à basse fusion



PS Backing
Endos autocollant



Hook-and-loop fastener
Fermeture auto-agrippante



Button Loop
Boucle de bouton



Embroidered **Felt** Emblems
Emblèmes brodés sur **Feutre**

Application guidelines: **heat seal or sew-on.**
Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

Be identified. Be recognized!

Soyez identifié. Soyez reconnu!

For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtex.com/tekspec

Emblemtex is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtex[®] and TekSpec[®] are registered trademarks of Emblemtex Solutions Group Inc.
Copyright © 2026 Emblemtex Solutions Group Inc.

*Emblemtex est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtex^{MD} et TekSpec^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtex Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2026 Emblemtex Solutions Group Inc.*

rev. 2026-04

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtex.com

